



AMA
COLLECTION

COMPAC
THE SURFACES COMPANY

AMA
COLLECTION

The essence of
the american nature





COMPAC
THE SURFACES COMPANY

O cheiro da terra molhada depois da chuva. A cor das pradarias no outono. O som da neve a derreter...
A natureza seduz, ensina e inspira.

Da diversidade das regiões naturais da América, a transbordar de vida e repletas de contrastes, nasce AMA.
Três cores que evocam as texturas da natureza para criar ambientes que estimulam os sentidos e transmitem amplitude às divisões e as inundam de luminosidade.



WHITEAMA



WHITEAMA







WHITEAMA





BROWNA MA



BROWNAMA





BROWNA





A long-exposure photograph of a waterfall, showing the water as a smooth, flowing ribbon. The water is white and frothy as it cascades over dark, jagged rocks. The background is a soft, out-of-focus landscape. The word "BLACKAMA" is overlaid in white, bold, sans-serif capital letters in the center-left of the image.

BLACKAMA



BLACKAMA





BLACKAMA





Ficha técnica

O quartzo tecnológico COMPAC é composto por 95-97 % de quartzo puro, 3-5 % de polímero aglomerante de resina de poliéster de alta qualidade e menos de 1 % de pigmentos. O quartzo é um dos minerais mais duros da natureza e confere às bancadas de quartzo tecnológico COMPAC níveis excecionais de resistência à abrasão e aos riscos.

	Unidades	Valores
Reação ao fogo UNE-EN-ISO 9239-1:2002 & ISO 1716:2002	Euroclasses	A2fl s1
Coeficiente de dilatação térmica UNE EN 14617-11:2006	°C-1	20,6 x 10 ⁻⁶
Resistência à flexão UNE EN 14617-2:2008	MPa	34
Resistência ao impacto UNE EN 14617-9 2005	J	7
Resistência ao deslizamento UNE EN 14231: 2004	USRV	5 húmido 42 seco
Absorção de água UNE EN 14617-1:2013	%	0,07
Resistência à compressão UNE EN 14617-15:2005	MPa	265
Densidade aparente UNE EN 14617-1:2013	kg/m ³	2,350
Resistência à abrasão UNE-EN 14617-3:2012	mm	27
Resistência química UNE EN 14617-10:2012	C4	Ácidos: C4 Alcalinos: C3
Resistência aos riscos UNE EN 101 Ladrilhos cerâmicos.	MOHS	6 - 7

Dimensões

Medida útil da placa

305 x 140 cm

Espessuras normalizadas

20 mm e 30 mm, consoante a aplicação e o formato

Los valores en esta hoja técnica son indicativos y por lo tanto no vinculantes.
Para mayor información póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

COMPAC
THE SURFACES COMPANY





Natureza feita arte

compac.us
compac.es

[SPAIN](#) [PORTUGAL](#) [UNITED STATES OF AMERICA](#) [UNITED KINGDOM](#) [BELGIUM](#) [SINGAPUR](#) [UNITED ARAB EMIRATES](#)

COMPAC
THE SURFACES COMPANY